



www.kangaroo.uk.net

KANGAROO COATING MORTAR KSL554 (SOUS COUCHE)

Description :

Revêtement spécial en couche épaisse à base de ciment modifié utilisé pour les constructions neuves et les rénovations de bâtiments anciens.



Caractéristiques :

- Idéal comme sous couche avant finitions : peinture, plaque céramique, système de mortier bicouche.
- Peut être appliqué sur différents supports.
- Épaisseur maximale 20 mm en deux applications.
- Excellente ouvrabilité.
- Excellent temps d'application.
- Excellent pour les applications extérieures et intérieures avec de multiples finitions.
- Excellente adhérence.
- Couleur blanche.
- Projection a la machine.

Propriétés :

Densité mélange frais	1.8 ± 0.1 g/cm ³
Temps d'application à 25 °C	≈ 2 heures
Temps d'application à 35°C	≈ 1 heures
Température d'application minimale	5°C
Couleur	Blanc
Ration Eau/Poudre	0.23
Couverture moyenne à 5mm (Épaisseur couche fraîche)	8 kg/ m ²
Force d'adhérence à 28 jours	> 0.3 Mpa
Emballage	25 kg
Absorption d'eau par capillarité	W0 ; c<0.7 kg/m ² min ^{0.5}
Feu	Ininflammable



Méthode d'utilisation :

Amorçage

Le substrat à revêtir doit être propre, sain et exempt de toute contamination. Retirer toute trace de composé de durcissement, de laitance, de matières organiques.

Mélange

Pour obtenir le meilleur mélange homogène, un mélangeur à propulsion mécanique avec un paddle approprié doit être utilisé.

Ajouter progressivement le matériau dans une eau propre tout en mélangeant continuellement avec le mélangeur à faible vitesse (400-500 rpm).

Après avoir ajouté toute la quantité de poudre, continuer à mélanger pendant 1 minutes pour obtenir un mélange homogène.

Remarque : Si le matériau mélangé est abandonné plus de 20 min remélanger à nouveau.

Application

Appliquer une couche du matériau mélangé sur le substrat avec une truelle ou par projection jusqu'à atteindre l'épaisseur requise.

Ne pas :

- Appliquer sous la pluie.
- Appliquer le matériau dans une température de moins de 5°C.
- Appliquer le matériau dans une température de plus de 35°C.

Précaution

KANGAROO Coating mortar (KSL554) contient du ciment portland, il peut causer l'irritation de la peau et des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau propre et demander de l'aide médicale.

Nettoyage

Nettoyer tous les outils immédiatement après avoir fini avec de l'eau propre. Si le matériau durci, nettoyer mécaniquement.

Stockage

KANGAROO Coating mortar (KSL554) a une durée de conservation de 12 mois à compter de la date de production. La meilleure température de stockage est entre 5°C et 35°C.